

## Curing Agent **FD-10**

### 개요

FD-10은 fluoroelastomer, acrylic elastomer, ethylene acrylic elastomers, polyurethane elastomer의 가류제로 사용.  
일반적으로 1~3phr 사용. 65% 마스터벤티 타입 사용 가능 (FD-10MB)

### 화학명

Hexamethylene diamine carbamate (C<sub>7</sub>H<sub>16</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

### 물리적 특성 (제품사양 아님)

외관	: 하얀색 파우더
순도	: 99.5% 이상
수분	: 0.2% 미만
평균입도	: 15um 미만
녹는점	: 155~160°C

### 포장

1kg/bag, 25bag/1box (MB = 2.5kg/bag, 8bag/1box)

### 취급 주의사항

눈과 피부의 접촉을 피하고 물질이 닿으면 충분한 물로 씻어냄.

### 보관

제품이 수분에 민감하므로 깨끗하고 건조한 환경에서 보관.